



- natürliches weiß
- für wischfeste Innenanstriche
- Konservierungsmittelfrei
- wasserdampfdurchlässig & atmungsaktiv

# Geleimte Decken- und Wandfarbe

## Technische Daten nach DIN EN 13 330

Nassabrieb:	Wischfest
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 6m <sup>2</sup> /l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Maximale Korngröße:	fein

## Anwendungsbereich

Leimfarbe für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

## Inhaltsstoffe

Calciumcarbonat und Celluloseether

## Untergrund

Für alle mineralischen Untergründe (wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zement-, Gips- und Kalkputz), Gipskarton- und andere Trockenbauplatten, fest haftende Dispersionsfarbenanstriche sowie Rauhfaser und Tapeten.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, gleichmäßig saugend, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und alte Leimfarbe, schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **baufan<sup>®</sup> Tiefgrund LF** grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten **baufan<sup>®</sup> Spachtelmasse** ausbessern.

## Verarbeitung

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren in 2 l sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2 Stunden nochmals gut aufrühren. Für optimale Ergebnisse ist es zu empfehlen, die Farbe am Vortag anzurühren und über Nacht quellen zu lassen.

Die Farbe kann mit Rolle, Pinsel, Bürste oder Flächenstreicher aufgetragen werden. Bei starken Farbabweichungen des Untergrundes empfiehlt es sich, nach Durchtrocknung des Erstanstriches einen zweiten Anstrich aufzubringen.

Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Verbrauch

Glatte Flächen/feines Putzkorn → 2 kg für ca. 15 m<sup>2</sup>

Genauere Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

## Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

## Trockenzeit

ca. 5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

## Abtönen

Mit Universal-Abtönkonzentraten oder Vollton- und Abtönfarbe.

## Wichtige Hinweise

Da **baufan<sup>®</sup> Geleimte Decken- und Wandfarbe** keine Konservierungsmittel enthält, muss das angerührte Produkt innerhalb von 2 Tagen verarbeitet werden. Zur Erhöhung der Wischfestigkeit kann der angesetzten Farbe **baufan<sup>®</sup> Latex-Bindemittel** zugesetzt werden – hierbei ist die Wassermenge entsprechend der Menge des zugesetzten Bindemittels zu reduzieren.

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.baufan.de](http://www.baufan.de) oder unter [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

## Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 60 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett)

## Art.-Nr.

099797

2,0 kg

Faltschachtel

## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.