

- **kunstharzvergütete weiße Spachtelmasse**
- **für Fassaden und Feuchträume, zum Füllen und Glätten**
- **weiß, gut füllend, wasserfest und frostbeständig**

Außen-Spachtel

Anwendungsbereich

Zum Überspachteln unebener Untergründe, zum Füllen von Rissen und Löchern von mineralischen Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich.

Inhaltsstoffe

Portlandzement, Kunstharz-Dispersionspulver, Additive

Untergrund

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit **baufan® Tiefgrund LF** verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verarbeitung

baufan® Außen-Spachtel in einem sauberen Anrührgefäß in klarem Wasser langsam unter Rühren einstreuen bis eine pastöse und klumpenfreie Masse entsteht. Mischungsverhältnis für 1,0 kg **baufan® Außen-Spachtel**: Füllen, Spachteln – ca. 0,3 bis 0,4 Liter Wasser. Nach dem Anrühren ca. 1 Minute reifen lassen und nochmals durchrühren. Das angesetzte Material bleibt circa 4 Stunden verarbeitbar und sollte nicht nachträglich verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt mit Spachtel, Kelle u.ä. in beliebiger Schichtdicke. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebundener Untergründe sind unbedingt zu beachten.

Verbrauch:

je mm Schichtdicke → ca. 1,5kg/m²

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Offenzeit:

ca. 4 – 5 Stunden verarbeitungsfähig

Trockenzeit

ca. 12 Stunden pro mm Schichtdicke unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise



Kennzeichnung: ätzend - Gefahr. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-etikett bereithalten. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält: Portlandzement
GISCODE ZP1 - chromatarm nach TRGS 613

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

101346	1,0 kg	Faltschachtel
101322	5,0 kg	Papiertüte

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.