

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Fixierung für Teppichböden mit Vliesrücken.

- ▲ **Spezial-Haftfixierung, lösungsmittelfrei, leichte Verarbeitung**
- ▲ **Stuhlrolleneignung, gebrauchsfertig, geeignet für Fußbodenheizung**

Anwendungsbereich:

baufan® Vliesfixierung eignet sich zum Fixieren von Teppichböden mit Vliesrücken. Die Verklebung kann auf allen Untergründen im Innenbereich, wie Fliesen, Zementestrich, PVC-Böden, Fußbodenausgleichsmasse usw. erfolgen. Bei einer Verklebung auf Parkett muss eine wasserfeste Versiegelung vorhanden sein.

Rohstoffbasis:

Kunstharz-Dispersion, Naturharzderivate, Füllstoffe

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss dauertrocken, tragfähig, feuchtigkeitsbeständig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub usw.) sein. Risse, Löcher, Unebenheiten sowie rauhe Estriche mit Fußbodenausgleichsmasse AKAPLAN ausgleichen. Stark saugende und sandende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

1. baufan® Vliesfixierung vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Produkt gleichmäßig mit einem Zahnpachtel (Zahnung A2) oder Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen.
3. Die Fixierung ca. 30 Minuten ablüften lassen.
4. Belag in die Fixierschicht einlegen und kräftig sowie vollflächig andrücken. Ein Einlegen des Bodenbelages ist auch sofort nach dem Auftrag der Vliesfixierung möglich, wobei nach ca. 30 Minuten Kanten und Stöße nochmals angerieben werden müssen.
5. Fixierrückstände sofort mit klarem Wasser, ggf. unter Zusatz von baufan® Tapetenablöser, entfernen. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15 Minuten. Danach die Reste der Fixierung mit einem Kunststoffpachtel vom Untergrund abschieben und die Fläche gründlich mit Wasser nachwaschen.
6. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind unbedingt zu beachten.

Verbrauch:

ca. 200 – 300 g/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 10 °C für Material und Umluft



Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-DF01

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmasenabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

| | | | | |
|--------|----|---|---------|----------|
| 102763 | 88 | x | 3,0 kg | PE-Eimer |
| 102770 | 56 | x | 5,0 kg | PE-Eimer |
| 102787 | 40 | x | 10,0 kg | PE-Eimer |