- **für Rauhfaser, Struktur-, Präge- und Vinyltapeten**
- **Mythylcellulose mit Kunstharz**
- **hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen**
- **frei von Konservierungsmitteln**

Kraft-Kleister spezial

Anwendungsbereich

Der Kleister eignet sich zum Verkleben aller handelsüblichen Tapeten wie Papiertapeten, Vinyltapeten, Vliestapeten, Prägetapeten usw. Durch die ausgeprägte Nassfestigkeit ist der Kleister hervorragend bei überstreichbaren Strukturtapeten und Rauhfasertapeten einsetzbar.

Inhaltsstoffe

Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Additive

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit baufan® Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit baufan® Innenspachtel oder decomur Super-Haftspachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF vorbehandeln, bzw. vorkleistern ((Ansatz 1:40). Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit baufan® Tapetenwechselgrund zu grundieren.

Verarbeitung

Kleister unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser einstreuen (s. Tabelle) und nach 2 – 3 Minuten nochmals umrühren. Nach ca. 15 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Den Kleister mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahnen zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Klebereste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Ein Überstreichen der verklebten Tapete darf erst nach vollständiger Trocknung des Kleisters erfolgen. Gebrauchsanweisung der Tapetenhersteller beachten. Zur Erhöhung der Klebkraft bei schweren Spezialtapeten sowie Glasfaser kann eine Dose baufan® Wandbelagkleber 750 g pro Päckchen baufan® Kraft-Kleister 200 g zugesetzt werden. baufan® Kraft-Kleister ist kalk- und zementbeständig. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern:		
1 : 40	8,0 Liter	60 – 80 m²
Rauhfaser:		
1 : 20	4,0 Liter	20 – 25 m² = 1-2 Rollen
Struktur-,Vlies-,Vinyl-,Präge- und schwere Tapeten:		
1 : 20	4,0 Liter	22 – 25 m² = 4-5 Rollen

Quellzeit

ca. 15 Minuten

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.

102558	200 g	Faltschachtel

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ D-04178 Leipzig ▪ Telefon +49 (0)341 44655-0 ▪ E-Mail info@baufan.de ▪ Internet www.baufan.de

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.