

- **ergiebig, klebeintensiv**
- **maschinengängig, geruchsneutral**
- **optimal verträglich mit allen gängigen Spachtelmas-
sen ohne spätere Blasenbildung**

Zell-Leim Tapetenkleister

Anwendungsbereich

Zum Kleben von leichten und normalen Tapeten, sowie Rauhfaser auf lufttrockenem Putz.

Inhaltsstoffe

Cellulose-Derivat

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit **baufan®** Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit **baufan®** Innenspachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe sind fachgerecht vorzubehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit **baufan®** Aqua Deck Isolierweiss behandelt werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit **baufan®** Tapetengrund weiss. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es besonders bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit **baufan®** Tapetenwechselgrund zu beschichten. Grundsätzlich sollte bei kritischen Untergründen (z.B. schwach saugenden Untergründen), mit Tapetenwechselgrund behandelten Flächen oder bei überstreichbaren Wandbelägen ein Zusatz von 15% **baufan®** Wandbelagkleber oder **baufan®** Latex-Bindemittel erfolgen.

Verarbeitung

baufan® Tapetenleim unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Mischungsverhältnisse beachten! Tapete gleichmäßig einkleistern, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis 200 g-Tüte

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern:		
1 : 35	7 Liter	40 – 50 m ²
Normale Tapeten:		
1 : 25	5 Liter	25 – 30 m ² = 5 – 6 Rollen
Schwere Tapeten (z.B. Rauhfaser und überstreichbare Wandbeläge):		
1 : 20	4 Liter	22 – 25 m ² = 4 – 5 Rollen

Verarbeitungstemperatur

mindestens +5 °C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

102206	200 g	Papiertüte
102213	1,0 kg	Faltschachtel
102268	4,0 kg	Papiersack

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.