



- mit Auftragsbürste
- hohe Deckkraft
- scheuerbeständig, für innen

Schutzfarbe-Tube

mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall

Technische Daten nach DIN EN 13 330

Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 6m ² /l
Glanzgrad:	matt
Maximale Korngröße:	fein

Anwendungsbereich

Hochdeckende, weiße Spezialfarbe mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schimmelbefall. Durch die integrierte Bürste lässt sich die Farbe einfach und sauber direkt aus der Tube auf die Wand oder Decke auftragen

Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, Pigmente, mineralische Anteile, Wasser, Additive, Filmschutzmittel

Untergrund

Für Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zement-, Gips- und Kalkputz, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten, fest haftende Dispersionsfarbenanstriche sowie Rauhfaser, Glasgewebe und sonstige überstreichbare Tapeten und Wandbeläge. Deckenplatten aus Polystyrol und ähnliche Oberflächen.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit **baufan**[®] Tiefgrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten **baufan**[®] Spachtelmasse ausbessern. Bereits mit Schimmel befallene Flächen sind vor dem ersten Anstrich zwingend mit **baufan**[®] Schimmel-Entferner zu reinigen.

Verarbeitung

Vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen. Tube vor Gebrauch gut durchschütteln und die Schutzfarbe gleichmäßig auf die auszubessernde Stelle auftragen. Ist ein zweiter Auftrag erforderlich, so kann der Vorgang nach Trocknung des ersten Auftrags wiederholt werden. Bürste nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Verbrauch pro Anstrich

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ab 150 ml/m²

Genauere Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 6 - 8 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de oder unter info@baufan.de.

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551/19240

Filmschutzwirkstoff: 2-Octyl-2H-isothiazolinon

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW50

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 36 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

020289

250 ml

Tube

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.